

Važno: Svi koji su uzeli Ricoh štampače, vreme trebaju smanjiti za 20 sekundi za sve proizvode dok temperatura ostaje ista.

Temperatura i vreme za Kombo presu – Premium Crvena 3u1

Ime Proizvoda	Temperatura u F	Temperatura u C	Vreme (sekund)
Majice 50% pamuk-50% poliester	370F	185C	
Majica pamučna bela I sve svetle majice	370F	185C	30 S'
Majica pamučna crna	410F	205C	1. 15 S' 2. 40 S'
Šve subli šolje (termo plesa plava -stara)	330F	165C	205 S'
Sve subli šolje (termo presa 3u1 -nova)	360F	180C	180 S'
Metalna bočica/Termos	330F	165C	300 S'
Metalna aluminijum ploča	360F	180C	120 S'
Metalne pločice(tabakera, ogledalce, mobilni)	360F	180C	100 S'
Staklo(satovi 30cm)	380F	185C	220 S'
Staklo(sat20cm)	380F	185C	180 S'
MDF drveni sat	370F	185C	100 S'
Stakleni ramovi	370F	185C	220 S'
Polyester (bodići, portikle, navlake za sedišta, jastuci, podloga za miša, torbe)	370F	185C	120 S'
Magični jastuci	360F	180°C	120 S'
Plastika(privesci obostrana štampa)	370F	185C	90 S'
Puzzle	A4 360F	185C	120 S'
	A5 360F	185C	120 S'
	Srce 360F	185C	120 S'
Magnetne puzzle	370F	185C	120 S'
MDF drvene puzzle	370F	185C	100 S'
Torba za kupovinu/Ceger	370F	185C	120 S'
Kamen	375F	185C	480 S'
Keramički Magnet	340F	170C	120 S'

Privesci plastični, etiketa za prtljag FRP, jedna strana	400F	200C	75 S'
MDF drveni magnet, privezak	370F	185C	80 S'
Chromaluxe aluminijum 20x25.5	370F	185C	100 S'
Chromaluxe Foto panel MDF 20x20 i 20x30	370F	185C	100 S'
Pepeljara	340F	170C	240 S'
Svećnjak	410F	205C	170 S'
Lampa	330F	160C	40 S'

Temperature za 3D presu

Proizvod	Količina	Temperatura	Vreme
Šolja standard	1 kom	195°C ili 410°F	9 min
Šolja standard	2 kom	195°C ili 410°F	10 min
Šolja standard	3 kom	195°C ili 410°F	11 min
Šolja standard	4 kom	195°C ili 410°F	12 min
Šolja standard	5 kom	195°C ili 410°F	13 min
Šolja standard	6 kom	195°C ili 410°F	14 min
Šolja standard	7 kom	195°C ili 410°F	15 min
Šolja standard	8 kom	195°C ili 410°F	16 min
Flaša	1 kom	185°C ili 400°F	150 S'
Činija za supu	1 kom	195°C ili 410°F	12.5 min
Činija za mačke	1 kom	195°C ili 410°F	12.5 min
Činija za pse	1 kom	195°C ili 410°F	14.5 min
Keramički tanjir	1	195°C ili 410°F	6 min
Keramički tanjir	2	195°C ili 410°F	7 min
Stakleni tanjir	1	195°C ili 410°F	9 min Ugrejati tanjir 2 minuta, staviti silikon ispod tanjira.
Metalna ploča	1	195°C ili 410°F	4 min
3D plastična maska za telefon	1	195°C ili 410°F	9 min
3D plastična maska za telefon	4	195°C ili 410°F	10 min
3D maska za Ipad	1	195°C ili 410°F	9 min
3D nove maske	1	195°C ili 410°F	4 min. Pre toga ugrejati alat 25 min, ohladiti u vodi
Foto kamen	1	195°C ili 410°F	8 min
Podloga za miša	1	195°C ili 410°F	4.5 min Podmetnuti keramičku pločicu ispod

Keramički magnet	1-10	195°C ili 410°F	5 min
Porcelanski magnet	25-30	190°C ili 405°F	180 S'
Puzzle karton A4, A5, srce	1	195°C ili 410°F	5 min Podmetnuti keramičku pločicu ispod
Puzzle drvo	1	195°C ili 410°F	4 min Podmetnuti keramičku pločicu ispod
Puzzle magnet A4	1	195°C ili 410°F	5 min Podmetnuti keramičku pločicu ispod
MDF drvo(privesci, magneti)	1	195°C ili 410°F	4.5 min
MDF drveni sat	1	195°C ili 410°F	5.5 min
Stakleni sat	1	195°C ili 410°F	7 min
Stakleni ramovi	1	195°C ili 410°F	7 min
Aluminijum vizitke	1	195°C ili 410°F	3 min
Aluminijum A4	1	195°C ili 410°F	4 min, podmetnuti nešto ugrijano ispod
Torbe	1	195°C ili 410°F	5 min
Termos	1	195°C ili 410°F	3.5 min
Zippo	1	195°C ili 410°F	3.5 min
Rakijske čašice	1	195°C ili 410°F	6 min

Temperatura i vreme za Kombo presu – Premium Crvena 3u1 za pamučne majice

Proizvod	Količina	Temperatura	Vreme
Pamučna bela majica -preko praha-	1	185°C	30 S'
Pamučna crna majica	1	I 205°C II 205°C	I 15 S' zapeći materijal II 40 S'
Za fleks sublimaciju bez katovanja	1	I 185°C II 185°C	I prah 30 S' II folija 22 S'
Za flok	1	I 185°C II 185°C	I prah 30 S' II flok 50 S'

Temperatura i vreme za pečenje olovaka plastičnih

Proizvod	Količina	Temperatura	Vreme
Olovka plastična laserskim otiskom	1	150°C	4 S'
Olovka plastična sublimacionim otiskom	1	150°C	15 S'
Kišobran	1	150°C	4 S'

Podmetač za čaše srce	1	185°C	100 S'
Podmetač za čaše kocka	1	185°C	100 S'